

中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司
CRRC QISHUYAN INSTITUTE CO., LTD.

检 验 报 告

(2016) 检一力字 110513 号

送 检 单 位:	常州仁成金属制品有限公司
试 样 名 称:	精密钢管 ($\Phi 29.0 \times 3.0$)
签 发 日 期:	2016. 11. 07

试验检测中心信息如下:	
地 址:	江苏省常州市戚墅堰区段前路 11 区 1 号 (戚研所西所)
邮 编:	213011
电 话:	(+86) 0519-89808277
传 真:	(+86) 0519-89808276
网 址 二 维 码:	http://www.csrqys.com



力学检验报告

一、检测项目：

测定精密钢管（ $\Phi 29.0 \times 3.0$ ）的抗拉强度 R_m 、规定塑性延伸强度 $R_{p0.2}$ 、断后伸长率 A 。

二、检测依据的主要标准及技术文件：

GB/T228.1-2010 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法；

三、检测所用主要仪器设备：

SHT4605 微机控制电液伺服万能试验机；

四、检测结果：

编号	抗拉强度 R_m (MPa)	规定塑性 延伸强度 $R_{p0.2}$ (MPa)	断后伸长率 A (%)
无号	619	592	19.5

以下空白



检验：

校核：

批准：

注 意 事 项

1. 检验报告无“检验专用章”无效。
2. 检验报告无检验、校核、批准人员签字无效。
3. 检验报告涂改无效。
4. 未经书面许可不得复制报告（完整复制除外），复制的检验报告未重新加盖“检验专用章”无效。
5. “送样”检验时，样品的真实性由送样单位负责，检验报告“仅对来样负责”。
6. 检验报告需加盖骑缝章。
7. 对检验报告若有异议，须在收到通知十五日内提出，逾期不予受理。
8. 对于委托检验返回样品，委托方(制造单位)在十五日内不取回者，按弃样处理。
9. 如您有意了解威研所试验检测中心试验、检测、验证业务能力, 敬请登录网站: <http://www.csrqys.com>, 或扫描封面的二维码即可查询。

